



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Scherpekamp 15, NL-6687LP Angeren
Postbus 48, NL-6690 AA Gendt
Niederlande

16
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015
Kategorie I, HD-Mauerziegel
Produktionscode DCEMR
DF Caprice Fleurie - Exclusief Maasrood

für die
Handformziegel für Innen- und Außenwendungen; dekorativ en konstruktiv

| | |
|------------------------------------|---|
| Länge | 215 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) |
| Breite | 103 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) |
| Dicke | 68 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) |
| Erscheinungsform | Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1 |
| Normierte Druckfestigkeit | ≥ 12,5 N/mm ² |
| Übliche feuchtedehnung | NPD |
| Verbundfestigkeit | 0.15 N/mm ² voor metselwerk en 0.30 N/mm ² voor lijmwerk |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | S2 |
| Brandverhalten | Euroklasse A1 |
| Wasseraufnahme | ≤ 14 % m/md |
| Anfängliche Wasseraufnahme | IW3 Normal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m ² .min |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 5/10 |
| Bruto trockenrohdichte | 1780 kg/m ³ , D1 (10%, ± 178 kg/m ³) |
| Äquivalente Wärmeleitfähigkeit | 0,52 W/mK (λ ₁₀ , droog) |
| Frostwiderstand | F2 |

Die Declaration of Performance (DoP) von dieses Produkt finden Sie unter: www.capricebaksteen.nl/dop