0957

B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Scherpekamp 15, NL-6687LP Angeren
Postbus 48, NL-6690 AA Gendt
Niederlande

16
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015
Kategorie I, HD-Mauerziegel
Produktioncode DF ALEXANDER
DF Alexander - Exclusief Roodmix

für die
Handformziegel für Innen- und Außenwendungen; dekorativ en konstruktiv

Länge	214 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)
Breite	101 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm)
Dicke	64 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm)
Erscheinungsform	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Normierte Druckfestigkeit	≥ 12,5 N/mm2
Übliche feuchtedehnung	NPD
Verbundfestigkeit	0.15 N/mm2 voor metselwerk en 0.30 N/mm2 voor lijmwerk
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S2
Brandverhalten	Euroklasse A1
Wasseraufname	≤ 14 % m/md
Anfängliche Wasseraufname	IW3 Normaal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m2.min
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/10
Bruto trockenrohdichte	1650 kg/m3, D1 (10%, ± 165 kg/m3)
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	0,52 W/mK (λ10, droog)
Frostwiderstand	F2

Die Declaration of Performance (DoP) von dieses Produkt finden Sie unter: www.capricebaksteen.nl/dop

26 September 2023