CE

0957

caprice

B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Scherpekamp 15, NL-6687LP Angeren
Postbus 48, NL-6690 AA Gendt
Niederlande

16
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015
Kategorie I, HD-Mauerziegel
Produktioncode WCZW
WF Caprice Pinot Noir - Zwart

für die
Handformziegel für Innen- und Außenwendungen; dekorativ en konstruktiv

Länge	212 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)
Breite	101 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm)
Dicke	52 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm)
Erscheinungsform	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Normierte Druckfestigkeit	≥ 20 N/mm2
Übliche feuchtedehnung	NPD
Verbundfestigkeit	0.15 N/mm2 voor metselwerk en 0.30 N/mm2 voor lijmwerk
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S2
Brandverhalten	Euroklasse A1
Wasseraufname	≤ 7 % m/md
Anfängliche Wasseraufname	IW3 Normaal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m2.min
Wasserdampfdurchlässigkeit	50/100
Bruto trockenrohdichte	1880 kg/m3, D1 (10%, ± 188 kg/m3)
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	0,56 W/mK (λ10, droog)
Frostwiderstand	F2

Die Declaration of Performance (DoP) von dieses Produkt finden Sie unter: www.capricebaksteen.nl/dop

26 September 2017