



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Scherpekamp 15, 6687LP Angeren
Postbus 48, 6690AA Gendt
Nederland

16
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015
Categorie I, HD metselbaksteen
Productiecode/Bestelcode DCERWW
DF Caprice Glory - Exclusief Rood witzand

Beoogde toepassing

Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratief en constructief

| | |
|---|---|
| Lengte | 214 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm) |
| Breedte | 101 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm) |
| Hoogte | 64 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm) |
| Verschijningsvorm | Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1 |
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte | $\geq 12,5$ N/mm ² |
| Vormstabiliteit | NPD |
| Hechtsterkte | 0.15 N/mm ² voor metselwerk en 0.30 N/mm ² voor lijmwerk |
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 |
| Brandgedrag | Euroklasse A1 |
| Wateropneming | ≤ 18 % m/md |
| Initiële wateropzuiging | IW3 Normaal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m ² .min |
| Dampdoorlatendheid | 5/10 |
| Bruto volumieke massa | 1650 kg/m ³ , D1 (10%, ± 165 kg/m ³) |
| Equivalenten warmtegeleidbaarheid | 0,52 W/mK (λ_{10} , droog) |
| Vorst/dooi bestandheid | F2 |

De Declaration of Performance (DoP) van dit product is te vinden op: www.capricebaksteen.nl/dop