



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard  
Scherpekamp 15, 6687LP Angeren  
Postbus 48, 6690AA Gendt  
Nederland

16

0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015  
Categorie I, HD metselbaksteen  
Productiecode/Bestelcode DVZW  
DF Vormbak Pinot Noir - Zwart

**Beoogde toepassing**

Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratief en constructief

<b>Lengte</b>	207 mm, T2 ( $\pm$ 4 mm), R1 (9 mm)
<b>Breedte</b>	97 mm, T2 ( $\pm$ 2 mm), R1 (6 mm)
<b>Hoogte</b>	62 mm, T2 ( $\pm$ 2 mm), R1 (5 mm)
<b>Verschijningsvorm</b>	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
<b>Gemiddelde genormaliseerde druksterkte</b>	$\geq$ 30 N/mm <sup>2</sup>
<b>Vormstabiliteit</b>	NPD
<b>Hechtsterkte</b>	0.15 N/mm <sup>2</sup> voor metselwerk en 0.30 N/mm <sup>2</sup> voor lijmwerk
<b>Gehalte actieve oplosbare zouten</b>	S2
<b>Brandgedrag</b>	Euroklasse A1
<b>Wateropneming</b>	$\leq$ 7 % m/md
<b>Initiële wateropzuiging</b>	IW2 Matig zuigend, 0.5 – 1.5 kg/m <sup>2</sup> .min
<b>Dampdoorlatendheid</b>	50/100
<b>Bruto volumieke massa</b>	2000 kg/m <sup>3</sup> , D1 (10 %, $\pm$ 200 kg/m <sup>3</sup> )
<b>Equivalenten warmtegeleidbaarheid</b>	0,61 W/mK ( $\lambda$ 10, droog)
<b>Vorst/dooi bestandheid</b>	F2

De Declaration of Performance (DoP) van dit product is te vinden op: [www.capricebaksteen.nl/dop](http://www.capricebaksteen.nl/dop)