



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Scherpekamp 15, 6687LP Angeren
Postbus 48, 6690AA Gendt
Nederland

16

0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015
Categorie I, HD metselbaksteen
Productiecode/Bestelcode WCMO-C
WF Caprice Oranje wit gesinterd

Beoogde toepassing

Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratief en constructief

Lengte	211 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)
Breedte	103 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm)
Hoogte	50 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm)
Verschijningsvorm	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte	≥ 10 N/mm ²
Vormstabiliteit	NPD
Hechtsterkte	0.15 N/mm ² voor metselwerk en 0.30 N/mm ² voor lijmwerk
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2
Brandgedrag	Euroklasse A1
Wateropneming	≤ 16 % m/md
Initiële wateropzuiging	IW4 Sterk zuigend, >4.0 kg/m ² .min
Dampdoorlatendheid	5/10
Bruto volumieke massa	1660 kg/m ³ , D1 (10%, ± 166 kg/m ³)
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	0,47 W/mK (λ_{10} , droog)
Vorst/dooi bestandheid	F2

De Declaration of Performance (DoP) van dit product is te vinden op: www.capricebaksteen.nl/dop