



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard  
Scherpekamp 15, 6687LP Angeren  
Postbus 48, 6690AA Gendt  
Nederland

16  
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015  
Categorie I, HD metselbaksteen  
Productiecode/Bestelcode WCMOZ  
WF Caprice Rebecca - Maasoranje zwartzand

**Beoogde toepassing**

Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratief en constructief

<b>Lengte</b>	211 mm, T2 ( $\pm 4$ mm), R1 (9 mm)
<b>Breedte</b>	103 mm, T2 ( $\pm 3$ mm), R1 (6 mm)
<b>Hoogte</b>	52 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (4 mm)
<b>Verschijningsvorm</b>	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
<b>Gemiddelde genormaliseerde druksterkte</b>	$\geq 10$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Vormstabiliteit</b>	NPD
<b>Hechtsterkte</b>	0.15 N/mm <sup>2</sup> voor metselwerk en 0.30 N/mm <sup>2</sup> voor lijmwerk
<b>Gehalte actieve oplosbare zouten</b>	S2
<b>Brandgedrag</b>	Euroklasse A1
<b>Wateropneming</b>	$\leq 16$ % m/md
<b>Initiële wateropzuiging</b>	IW4 Sterk zuigend, >4.0 kg/m <sup>2</sup> .min
<b>Dampdoorlatendheid</b>	5/10
<b>Bruto volumieke massa</b>	1660 kg/m <sup>3</sup> , D1 (10%, $\pm 166$ kg/m <sup>3</sup> )
<b>Equivalentente warmtegeleidbaarheid</b>	0,47 W/mK ( $\lambda_{10}$ , droog)
<b>Vorst/dooi bestandheid</b>	F2

De Declaration of Performance (DoP) van dit product is te vinden op: [www.capricebaksteen.nl/dop](http://www.capricebaksteen.nl/dop)