CE

0957

B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Scherpekamp 15, 6687LP Angeren
Postbus 48, 6690AA Gendt
Nederland

16
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015
Categorie I, HD metselbaksteen
Productiecode/Bestelcode WCRB
WF Caprice Osiria - Roodbruin

Beoogde toepassing
Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratief en constructief

Lengte	212 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)
Breedte	101 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm)
Hoogte	52 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm)
Verschijningsvorm	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte	≥ 12,5 N/mm2
Vormstabiliteit	NPD
Hechtsterkte	0.15 N/mm2 voor metselwerk en 0.30 N/mm2 voor lijmwerk
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2
Brandgedrag	Euroklasse A1
Wateropneming	≤ 14 % m/md
Initiële wateropzuiging	IW3 Normaal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m2.min
Dampdoorlatendheid	5/10
Bruto volumieke massa	1650 kg/m3, D1 (10%, ± 165 kg/m3)
Equivalente warmtegeleidbaarheid	0,52 W/mK (λ10, droog)
Vorst/dooi bestandheid	F2

De Declaration of Performance (DoP) van dit product is te vinden op: www.capricebaksteen.nl/dop

2 september 2020